



Maintenance

Industrial services

Fiche n°PMGM 202006

Piston de pompe immergée



Remise en état de la portée d'étanchéité sous joint

• CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

- Produit véhiculé : Eau
- Pression 100 bars

• PROCÉDÉS ET PRODUITS

- Dépôt par projection thermique
- Projection de bronze, épaisseur 1 mm

• RÉSULTATS :

Après une usure prématurée dû à la défaillance du joint,
dépôt de bronze avec finition par usinage au diamètre d'origine

